CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Zkušební laboratoř:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

PROTOKOL O ZKOUŠCE

252817 / 1

Revize:	0
Příjem vzorku:	08/06/18
Provedení zkoušky:	26/06/18
Vydání protokolu:	26/06/18
Označení vzorku:	ECOTRAFFIK 2K

CHIMIVER PANSERI S.P.A
VIA BERGAMO, 140
24030 PONTIDA (BG
ITALIA

Otěr (Abrasione) ASTM D 4060-14

Kondicionování: 24 h při 23 ± 2 °C a 50 ± 5% r.v.
Klimatické podmínky ve zkušebně: 23 ± 2 °C / 50 ± 5% r.v.
Použité brusné kotouče: Taber CS 10 šarže AF17C1
Zatížení brusných kotoučů: 1000 g

Výsledky zkoušky:

Počet zaznamenaných otáček	Index otěru (1000xmg/počet otáček)	Úbytek hmotnosti (mg)	Poznámky
1.000	9	9	///

Tento protokol o zkoušce je součástí souboru ve formátu PDF podepsaného elektronickým podpisem Franco Bulian.

[podpis]
Ředitel
Dott. Franco Bulian

Označení a případný popis vzorku uvádí zákazník; CATAS se nezavazuje ověřovat jejich pravdivost. Výsledky uvedené v protokolu o zkoušce se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku. Doplňky, výmazy ani změny nejsou přípustné. Protokol o zkoušce nesmí být reprodukován po částech. Není-li normami, technickými specifikacemi nebo dohodami se zákazníkem stanoveno jinak, případná prohlášení o shodě vydaná CATAS vycházejí z porovnání výsledků s referenčními hodnotami bez zohlednění intervalu spolehlivosti měření. Není-li uvedeno jinak, vzorkování provedl zákazník: v takovém případě se získané výsledky vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat.

Zdroj: https://chimiver.com/wp-content/uploads/2022/01/ECOTRAFFIK-2K_IT_EN_CATAS_Determinazione-della-resistenza-abrasione-ASTM4060_26-06-2018.pdf (stránka: https://chimiver.com/en/product/traffik-2k-ab/)

CATAS S.p.A.
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
+39 0432 747211 - lab@catas.com
www.catas.com

Místo zkoušení:
via Antica, 24/3
33048 San Giovanni al Nat. (UD)
tel. +39 0432 747211
lab@catas.com

PROTOKOL O ZKOUŠCE

252817 / 1

Revize:	0
Příjem vzorku:	08/06/18
Provedení zkoušky:	26/06/18
Vydání protokolu:	26/06/18
Označení vzorku:	ECOTRAFFIK 2K

CHIMIVER PANSERI S.P.A
VIA BERGAMO, 140
24030 PONTIDA (BG
ITALIA

Otěr (Abrasion) ASTM D 4060-14

Kondicionování: 24 h při 23 ± 2 °C a 50 ± 5% r.v.
Klimatické podmínky ve zkušebně: 23 ± 2 °C / 50 ± 5% r.v.
Použité brusné kotouče: Taber CS 10 šarže AF17C1
Zatížení brusných kotoučů: 1000 g

Výsledky zkoušky:

Počet zaznamenaných otáček	Index otěru (1000xmg/počet otáček)	Úbytek hmotnosti (mg)	Poznámky
1.000	9	9	///

Tento protokol o zkoušce je součástí souboru ve formátu PDF digitálně podepsaného Franco Bulian.
[podpis]
Generální ředitel
Dott. Franco Bulian

Označení a případný popis vzorku uvádí zákazník; CATAS se nezavazuje ověřovat jejich pravdivost. Výsledky uvedené v protokolu o zkoušce se vztahují pouze ke zkoušenému vzorku. Doplňky, výmazy ani změny nejsou přípustné. Protokol o zkoušce nesmí být reprodukován po částech. Není-li normami, technickými specifikacemi nebo dohodami se zákazníkem stanoveno jinak, případná prohlášení o shodě vydaná CATAS vycházejí z porovnání výsledků s referenčními hodnotami bez zohlednění intervalu spolehlivosti měření. Není-li uvedeno jinak, vzorkování provedl zákazník: v takovém případě se získané výsledky vztahují ke vzorku tak, jak byl přijat.