TRAFFIK 2K (A+B)

Dvousložkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi s velmi vysokou odolností pro dřevěné podlahy



POPIS

TRAFFIK 2K je dvousložkový polyuretanový vrchní lak na vodní bázi pro dřevěné podlahy, který se vyznačuje vysokým obsahem sušiny, snadnou aplikací a výborným smáčením pórů i u kartáčovaných podlah; podlaze dodává teplý, mírně tónovaný vzhled. TRAFFIK 2K má vynikající odolnost proti oděru, zatížení chůzí a černým šmouhám od podpatků (Black Heel Mark), díky čemuž je vhodný pro podlahy s velmi vysokým provozem.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím dobře protřepejte. TRAFFIK 2K smíchaný s tvrdidlem v uvedeném poměru a důkladně promíchaný do homogenní směsi se nanáší na dřevěnou podlahu předem vytmelenou, přebroušenou a důkladně vysátou.

Za kritických pracovních podmínek (vysoké teploty, nízká vlhkost vzduchu nebo velké plochy) doporučujeme přidat 5–10 % zpomalovače DILUENTE DR H20 (viz technický list). Lak nanášejte rovnoměrně plynulým pohybem, bez hromadění a bez rizika přesahů.

Druhou vrstvu TRAFFIK 2K lze nanést po 4 hodinách (v tomto případě bez mezibroušení) nebo po 24 hodinách (v tomto případě po lehkém přebroušení brusným papírem nebo mřížkou o zrnitosti 220). Při aplikaci válečkem je zásadní lak dobře „rozpracovat" ve směru vláken dřeva.

Případnou třetí vrstvu TRAFFIK 2K naneste podle výše uvedených časů; pro rovnoměrnější vzhled povrchu a „měkčí" omak však doporučujeme přebrousit po každé vrstvě.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mísicí poměr (A : B)	10/1
Teplota aplikace	+10 °C ÷ +25 °C
Nanášení	váleček z mikrovlákna 8 mm / štětec
Ředění (je-li nutné)	DILUENTE DR H20
Spotřeba	80–100 g/m²
Suchý proti prachu	30' [1]
Suchý na dotek	2 h [1]
Doba zpracovatelnosti (pot-life)	2 h [1]
Brousitelnost	24 h [1]
Přelakovatelnost bez broušení	3–5 h [1]
Stupeň lesku	SL: 40 gloss; OP: 15 gloss; SUPER OP: 8 gloss [2]
Chemická a fyzikální odolnost	vynikající
Plnivost (krytí)	vynikající
Oxidace dřeva	mírná
Skladovatelnost	1 rok [3]
Balení	5,5 l (5 + 0,5)
Čištění nářadí	DILUENTE DNH 40 (s čerstvým výrobkem)

[1] při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
[2] na mokrém filmu 90 mikronů vytvrzeném 7 dní při 20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu
[3] v originálních uzavřených obalech při teplotě od +10 °C do +25 °C

DOPORUČENÉ SYSTÉMY

Velmi dobrých výsledků dosáhnete nanesením první vrstvy základního laku na vodní bázi PRIME HS 120 (viz technický list), přebroušením a nanesením jedné nebo dvou vrstev TRAFFIK 2K. Pro výraznější tónování podlahy použijte jako základní lak CROM (viz technický list).

Před aplikací TRAFFIK 2K přímo na dřevo s vysokým obsahem třísloviny, pryskyřic a/nebo minerálních výronů je nutné provést předběžnou zkoušku. Běžnou i mimořádnou údržbu podlah ošetřených TRAFFIK 2K provádějte výrobky řady VELUREX (viz technické listy).

PRVKY OZNAČENÍ

Další informace o bezpečném použití výrobku naleznete v nejnovější verzi bezpečnostního listu.

ODKAZ NA WEB

Ujistěte se, že máte nejnovější verzi tohoto technického listu. Ke stažení je také na adrese:

https://www.chimiver.cz/traffik-2k-vysoce-odolny-lak-na-drevene-podlahy/

Tyto informace vycházejí z našich nejlepších znalostí a technických zkušeností. Mají obecný charakter a naši společnost nijak nezavazují. Každý jednotlivý případ musí uživatel prakticky ověřit a přebírá plnou odpovědnost za konečný výsledek své práce.

Výrobce: CHIMIVER PANSERI S.p.A. · Via Bergamo, 1401 · 24030 Pontida (BG) · Itálie · chimiver.com